

**EDILFIBRO**

PLAKFORT 6 RURALCO ROJO TEJA/FLAMA/ NEGRA

SECTOR MERCADOTÉCNICO:

Productos de fibrocemento para cubiertas y revestimientos.

DENOMINACIÓN COMERCIAL:

PLAKFORT 6 RURALCO ROJO TEJA;
PLAKFORT 6 RURALCO FLAMA;
PLAKFORT 6 RURALCO NEGRA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Placa ondulada conforme a la Norma UNI EN 494:2012, con incorporación de flejes de polipropileno de alta resistencia, inseridos en la masa. Resistencia al impacto determinada en conformidad a la Norma EN 15057. Las placas están en condiciones de retener un cuerpo de 50 kg en caída libre desde una altitud de 120 cm.

TIPO DE PRODUCTO Y CAMPO DE UTILIZACIÓN:

Placa utilizada para cubiertas en edilicia civil, industrial y agrícola, particularmente adecuada para estructuras que faltan de losas o cielos rasos portantes continuos instalados al nivel de los planos de colocación de las placas.

COMPOSICIÓN:

Las placas PLAKFORT 6 RURALCO ROJO TEJA / FLAMA / NEGRA son compuestas de una matriz de cemento reforzada con fibras orgánicas, naturales y sintéticas (PVA-polivinilalcol), y son exentas de fibras minerales como por ejemplo el amianto.

COLORACIÓN:

Exclusivo procedimiento de pintura de una capa de la masa de superficie por medio de pigmentos minerales, que confieren la característica coloración de tonalidad prevalentemente roja (ROJO TEJA), ocre-pajizo (FLAMA) y negro (NEGRA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Elevada resistencia mecánica al impacto –
Indeformabilidad – Insensibilidad a los fenómenos eléctricos – Permeabilidad al vapor – Impermeabilidad al agua – Imputrescibilidad – Elevada resistencia a los

ciclos hielo y deshielo – Incombustibilidad – Buena fono-absorción – Buen aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES:

Anchura: 1095 mm (perfil 6 ondas).
Largura: 1250 – 1580 – 2000 – 2500 – 3050.

GARANTÍAS:

Garantía decenal (coloración excluida).

MODALIDAD DE EMPLEO Y DE COLOCACIÓN A LA OBRA:

Documentación técnica de colocación disponible a petición. Instrucciones para la instalación según UNI 10636 disponibles a petición.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS:

Requisitos conformes a UNI EN 494:2012.
Tabilla de las propiedades físico-mecánicas disponible a petición.

MANTENIMIENTO:

Periódica limpieza del tejado para remover eventuales cuerpos extraños que impiden el normal flujo de las aguas meteóricas.
Periódica revisión del ajuste de los elementos de fijación.

**EDILFIBRO**